

## Описание:

Высококачественная полностью синтетическая трансмиссионная жидкость. Является полным аналогом оригинальной жидкости Honda Ultra HCF-2. Благодаря современному пакету присадок, отвечает самым последним стандартам качества Honda, обеспечивая как защиту трансмиссии от износа, так и экономию топлива. Жидкость нейтральна к уплотнительным материалам, устойчива к окислению и пенообразованию.

## Область применения:

Применяется в новейших автоматических коробках передач вариаторного типа (CVT) автомобилей Honda, где требуются жидкости с пониженной вязкостью (Low Viscosity). Строго соблюдайте требования производителя по подбору жидкости и периодичности её замены. Применение жидкостей спецификации HCF-2, допускается только в трансмиссиях, рассчитанных под неё. Не является обратно совместимой с прочими трансмиссионными жидкостями Honda (CVTF, HMMF и др.). В случае появления сомнений, уточните информацию в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля или на станции технического обслуживания.

## Цвет:

Желтый

## Преимущества:

- Разработано в полном соответствии с требованиями оригинальной спецификации Honda, благодаря чему обеспечивает требуемые производителем как защиту трансмиссии от износа, так и экономию топлива.
- Обеспечивает плавную и точную работу трансмиссии при низких температурах и в сложных условиях.
- Жидкость нейтральна к уплотнительным материалам, устойчива к окислению и пенообразованию.

## Соответствует требованиям:

Honda Ultra HCF-2

## Наименование и артикул для заказа:

| Наименование     | Объём | Артикул       |
|------------------|-------|---------------|
| LIVCAR CVT HCF-2 | 1     | LC0705HCF-001 |
| LIVCAR CVT HCF-2 | 4     | LC0705HCF-004 |

## Характеристики продукции:

| Наименование                 | Метод испытаний | Результат |
|------------------------------|-----------------|-----------|
| Цвет                         | Визуально       | Желтый    |
| Плотность при 15 °C          | ASTM D 1298     | 0,838     |
| Вязкость при 40 °C           | ASTM D 455      | 25,61     |
| Вязкость при 100 °C          | ASTM D 455      | 6,97      |
| Индекс вязкости              | ASTM D 2270     | 257       |
| Температура потери текучести | ASTM D 97       | -53       |
| Температура вспышки          | ASTM D 92       | 182       |
| Коррозия на медной пластине  | ASTM D 130      | 1a        |

## Хранение:

Гарантийный срок хранения – 5 лет в таре производителя. Хранить в герметичной заводской упаковке в хорошо проветриваемом помещении, обеспечивающем защиту от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков.